



ADHESIVO ESPECIAL PORCELÁNICO BLANCO

C2 TE



INTERIOR



EXTERIOR



ESPECIAL
PORCELÁNICO



DESCRIPCIÓN

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y zócalos exteriores. Especialmente recomendado para la colocación de rectificados y pavimento nuevo sobre pavimento ya existente. Para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas, piedra natural, granito y mármol.

COMPOSICIÓN

Producto a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos y resinas sintéticas que garantizan una alta fuerza de agarre, buena trabajabilidad y resistencia al envejecimiento

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Aplicación en interiores, pavimentos exteriores y zócalos.

Adhesión de todo tipo de piezas cerámicas.

Evita tener que humedecer piezas o soportes gracias a su poder de retención de agua.

Sin descuelgue. Adherencia inicial excelente.

Tiempo abierto elevado, permite la rectificación de piezas.

Garantiza la adherencia y correcto fraguado con materiales de baja porosidad tipo gres porcelánico.

Producto recomendado para la colocación de rectificados.

Revestimiento de piscinas.

SOPORTES

Soportes convencionales a base de cemento.

Apto para colocación sobre todo tipo de tabiquería de yeso laminado (tipo PYL).

Pavimentos cerámicos.

Todos los soportes deberán tener la planeidad adecuada. Si no es así realizar recrecidos de hasta 5 mm con el mismo producto 48 horas antes del encolado. Para mayores espesores se debe utilizar:

En soleras: pasta niveladora o mortero de recrecio, según soporte y necesidad.

En revestimientos: morteros de regularización con resistencia a tracción adecuadas y con las retracciones de curado ya finalizadas.

En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua.

No aplicar sobre yesos, pinturas o piezas fácilmente disgregables.

Sobre pavimentos cerámicos, retirar las piezas mal adheridas y rellenar los huecos con mortero el día anterior a la aplicación del producto.

MODO DE EMPLEO

Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
Dejar reposar la masa unos 5 minutos y reamasar.
Extender el producto amasado sobre el soporte con una llana en una extensión máxima de 2m².
Peinar con llana dentada para regular el espesor (ver cuadro).
Colocar las piezas sobre el adhesivo fresco, presionando y moviendo hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda la superficie de la cerámica.
Respetar las juntas de construcción (dilatación, contracción, fraccionamiento, juntas de esquina perimetrales) y de colocación entre baldosas (mínimo de 2 mm en interior y 5 mm en exterior).
El rellenado de las juntas se hará después de 24 h en paramentos verticales y 48 horas en pavimentos.
Utilizar el mortero adecuado, según el tipo de junta.

CUADRO LLANAS DENTADAS
Peso máximo de las baldosas en paramentos verticales: 40 kg/m²

FORMATO BALDOSA	LLANA DENTADA	ENCOLADO
< 100 cm²	U4 (4 x 4 x 4)	Simple
≤ 450 cm²	U6 (6 x 6 x 6)	Simple
≤ 900 cm²	U6 (6 x 6 x 6) / U9 (9 x 9 x 9) ó Π10	Doble-Simple
> 900 cm²	U9 (9 x 9 x 9) ó Π10	Doble

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) se produce un secado más rápido de lo normal.
En pavimentos y revestimientos con superficie mayor a 50 m² en interiores y 30 m² en exteriores o en superficies alargadas de más de 15 m lineales se recomienda dejar juntas de partición o fraccionamiento rellenas de un material deformable.
En pavimentos interiores con superfice superior a 15 m² se recomienda dejar una junta libre de dilatación perimetral entre el pavimento y la pared o pilar, oculta por el rodapié, de aproximadamente 5 mm. Estas juntas deben rellenarse con un material deformable.
En aplicaciones sobre tabiquería de yeso laminado, comprobar que el soporte está bien fijado para evitar movimientos.
Para soportes a base de yeso utilizar un adhesivo especial para yesos, evitando yesos muertos y enlucido débiles.
La piscina se podrá llenar tras 7 días de la aplicación del adhesivo.
La estanqueidad de la piscina debe estar asegurada por la ejecución del vaso de la misma.
Para piezas reforzadas con malla de fibra de vidrio pegada en su reverso, consultar departamento técnico.
Nunca aplicar con la técnica conocida como “por puntos”.
Las temperaturas, ventilación, absorción del soporte y materiales de recubrimiento pueden variar los tiempos de trabajabilidad y fraguado del adhesivo.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo BLANCO o GRIS
Tiempo de ajustabilidad	Aprox. 30 min. (según condiciones ambientales)
Tiempo de vida de la pasta	Aprox. 2 h. (según condiciones ambientales)
Adherencia inicial	> 1,0 N/mm²
Adherencia después de inmersión en agua	> 1,0 N/mm²
Adherencia después de envejecimiento con calor	> 1,0 N/mm²
Adherencia después de ciclos hielo/deshielo	> 1,0 N/mm²
Clasificación según UNE EN 12004:2008	C2 TE
Rendimiento aproximado	4 Kg/m²

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.
La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.